

КЛЕЙ БФ-2, БФ-4

Клей БФ-2, БФ-4 ГОСТ 12172-74

Состав: представляет собой спиртовые растворы поливинилацеталей с резольными фенолформальдегидными смолами. Внешний вид: прозрачные или слегка мутные жидкости от светло-желтого до красноватого цвета. Применение: Клеи БФ-2, БФ-4 предназначены для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Клей БФ-2 устойчив в кислых средах даже при нагревании до 60-80о С, применяется для склеивания материалов, работающих в условиях повышенной температуры, а также в кислотной среде. Клей БФ-4, обладающий большой эластичностью, используется для склеивания материалов, подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок, а также изделий, работающих в щелочной среде при низких температурах. Клей БФ-6 предназначен для склеивания тканей и обработки микротравм в медицине.

Технические характеристики БФ-2, БФ-4

Свойства / марка	БФ-2,4
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20о С	25-55
Температура эксплуатации	от -60 до +80о С
Содержание сухого остатка	14-17%
Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, не менее	19,6 МПа (200 кгс/см ²)
Изгиб клеевой пленки после отверждения, не более	3 мм

Клеи БФ не подвержены гниению и коррозионным воздействиям, стойки к действию атмосферы, воды масла и бензина, позволяют сократить время склеивания и уменьшить расход клея. Клеи БФ огнеопасны. Упаковка: барабаны 55 л вместимостью 45 кг Хранение: гарантийный срок хранения - БФ-4, БФ-6 - 8 месяцев, БФ-2 - 10 месяцев со дня изготовления в герметичной таре при температуре не выше 25о С.

КЛЕЙ БФ-2, БФ-4

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29