

Герметик силиконовый

Компаунд К-68, ПК 68

К-68, ПК 68 компаунд (ТУ 38.103508-81)

К-68, ПК 68 предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150°C не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250°C не усиливает коррозии меди. Вязкотекучий. Выпускается двух марок: марка А- для заливки, марка Б- для обволакивания. Цвет - от белого до серого. Для обеспечения адгезии к металлам применяют подслои.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Компаунд К-68, ПК 68:

Наименование показателя	К-68, ПК 68
Плотность, кг/м	
Температурный режим эксплуатации, °С	-70+250
Жизнеспособность, мин.	0,5-6 ч
Усл. прочность при разрыве, Мпа, не менее	1,67
Твердость по Шору А., усл. ед	45-65
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц	4
Электрическая прочность при 20°C, кВ/мм	15
Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 , Гц, не более	0,02

Фасовка Компаунд К-68: 26л металлический барабан с вулканоагентами.

Гарантийный срок хранения - Компаунд К-68 12 мес.

Герметик силиконовый Компаунд К-68, ПК 68

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29