

РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ НО-68-1 НТА

Резиновая смесь НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98

Технические характеристики резиновая смесь НО-68-1 НТА

Свойства / марка	НО-68-1 НТА
Условная прочность при растяжении, МПа	10,5
Относительно удлинение при разрыве, %	360
Твердость по Шору А, ед.	61
Твердость, ед. IRHD	59
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре минус 50 С	0,29
Относительная остаточная деформация на 20%, в среде АМГ-10, 24 час. х 70С, %	26,5
Изменение объема образца после воздействия в течение 24ч среды АМГ-10 при температуре 70С, %	+23,5
Изменение относительного удлинения при старении за 72 часа при 100С, %	минус 2,8
Гарантийный срок хранения	3 месяца

РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ НО-68-1 НТА

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009